

MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

Área Anardi 5, E-20730 Azpeitia Gipuzkoa-Spain Tel: +34 946 430 850 Lab services@tecnalia.com www.tecnalia.com





### **Evaluación Técnica** Europea

ETA 24/1123 de 29/01/2025

### Parte General

Organismo de Evaluación Técnica emisor del ETA:

Nombre comercial del producto de construcción

Familia de producto a la que pertenece el producto de construcción

**Fabricante** 

Planta de fabricación

La presente Evaluación Técnica Europea contiene

La presente Evaluación Técnica Europea es emitida de acuerdo al Reglamento (EU) Nº 305/2011, sobre la base de

**TECNALIA RESEARCH & INNOVATION** 

Revestech ECODRY50 Sistema de Impermeabilización de Interiores

Sistema de impermeabilización basado en láminas flexibles para suelos y/o paredes de habitaciones húmedas

REVESTECH SOLUTIONS S.L.

Calle La Rioja, 4,

E-03006 Alicante (España)

https://revestech.es

REVESTECH SOLUTIONS S.L.

Calle La Rioja, 4,

E-03006 Alicante (España)

13 páginas, incluyendo un Anexo que forma parte integral de esta evaluación.

EAD 030436-00-0503 Kits de

recubrimiento impermeable basados en láminas flexibles para suelos y paredes de

estancias húmedas

Las traducciones a otros idiomas deben corresponder completamente con el documento original emitido y deberán ser identificadas como tales.

La reproducción de la presente Evaluación Técnica Europea, incluyendo su transmisión por medios electrónicos, debe ser integral. No obstante, puede realizarse una reproducción parcial con el consentimiento por escrito de Tecnalia Research & Innovation. Cualquier reproducción parcial debe identificarse como tal.



### Índice

1.	Descripción técnica del producto	3
2.	Especificación del uso o usos previstos de conformidad con el Documento de	
Eva	ıluación Europeo (en lo sucesivo, DEE) aplicable	4
3.	Prestaciones del producto y referencias a los métodos utilizados para su	
eva	luación	5
4.	Sistema aplicado para la evaluación y verificación de la constancia de las	
pres	staciones (EVCP), con referencia a su base legal	7
5.	Detalles técnicos necesarios para la implementación del Sistema EVCP, según	lo
pre	visto en el EAD de aplicación	7
Ane	exo 1: Fichas técnicas de los componentes	8



### Partes específicas

### 1. Descripción técnica del producto

"Revestech ECODRY50 Sistema de Impermeabilización de Interiores" es un kit de impermeabilización para suelos y/o paredes de estancias húmedas, bajo una superficie de desgaste, a base de una lámina flexible. El kit consta de los siguientes componentes

- Lámina flexible con referencia: ECODRY50.
- Esquinas: ECODRY50 CORNERIN y ECODRY50 CORNEROUT.
- Bandas de unión: ECODRY BANDA 13x30, ECODRY BANDA 13x5, ECODRY BANDA 30x30 y ECODRY BANDA 30x5.
- Adhesivos:
  - ✓ Imprimación + Aro Adhesivo para el pegado de los sumideros de PVC, ABS y poliurea a la lámina (Plato LEVEL).
  - ✓ Adhesivo cementoso para pegar la lámina al hormigón y las baldosas cerámicas a la lámina. Adhesivo cementoso deformable mejorado tipo:C2S1 según EN 12004.
  - ✓ Sellador de Polibuteno para el pegado de desagües de PP.
  - ✓ Adhesivo SEALPLUS para el pegado de las juntas de unión entre láminas: ECODRY50, ECODRY50 CORNERIN/CORNEROUT, ECODRY BAND

Otros componentes que no forman parte del kit serán:

- Sumideros de PP, PVC, ABS y poliurea (Plato LEVEL)
- Baldosa cerámicas adecuadas para duchas, según la intención de uso y los requisistos del fabricante.

Las fichas técnicas de los distintos componentes del kit se encuentran en el Anexo 1



2. Especificación del uso o usos previstos de conformidad con el Documento de Evaluación Europeo (en lo sucesivo, DEE) aplicable.

### 2.1. Uso previsto

El producto se utiliza como kit de revestimiento estanco para aplicaciones en interiores, para su uso debajo de una superficie de desgaste, donde el kit no está expuesto a temperaturas (es decir, la temperatura de la estructura) por debajo de 5 °C y por encima de 40 °C, en los siguientes usos:

- Suelos y/o paredes con exposición directa al agua sólo ocasionalmente, por ejemplo, a una buena distancia de la ducha o bañera.
- Suelos y/o paredes en zonas de ducha o alrededor de bañeras utilizadas para unas pocas duchas diarias, por ejemplo, en viviendas ordinarias, viviendas plurifamiliares y hoteles.
- Superficies de suelos y/o paredes con una exposición al agua más frecuente o de mayor duración que la prevista normalmente en viviendas, por ejemplo, cuartos húmedos públicos, escuelas e instalaciones deportivas.

### El kit ha sido evaluado para:

- Sustratos sensibles a la humedad. Sustratos (normalmente «flexibles») no susceptibles de agrietarse, pero con juntas.
- Sustratos no sensibles a la humedad. Sustratos (normalmente «rígidos»), homogéneos pero susceptibles de agrietarse.

### 2.2. Vida útil

Las disposiciones de este ETA se fundamentan en una vida útil supuesta de 25 años como mínimo, siempre que el kit se someta a un uso y mantenimiento adecuados.

Las indicaciones sobre la vida útil no pueden interpretarse como una garantía dada por el fabricante ni por el Organismo de Evaluación Técnica, sino que deben considerarse únicamente como un medio para elegir los productos adecuados en relación con la vida útil estimada y económicamente razonable de las obras.



## 3. Prestaciones del producto y referencias a los métodos utilizados para su evaluación

La siguiente tabla resume las prestaciones evaluadas del kit en relación con las características esenciales según el EAD 030436-001-0503 "Kits de recubrimiento impermeable basados en láminas flexibles para suelos y paredes de estancias húmedas".

CARACTERISTICAS ESENCIALES	Р	RESTACIO	NES		
Requisito Básico 2	: Seguridad en ca	so de incer	ndio		
Reacción al fuego	Reacción al fuego No evaluada				
Requisito Básico 3:	Higiene, salud y	medioambi	ente		
Contenido, emisión y/o liberación de sustancias peligrosas	No evaluada				
Permeabilidad al vapor de agua	No evaluada				
Estanquidad	Estanco				
Capacidad de puenteo de grietas	Categoría 3 (Grieta con 1,5 mm)			nm)	
Adherencia por traccción	Hormigón		Cat	egoría 3	
Adherencia por traccción	Placa de yeso		Categoría 1		
Resistencia al rayado		No relevan	te		
Capacidad de puenteo de las uniones	El kit pu	uede puente	ar union	es	
Estanquidad alrededor de las penetraciones		Estanco			
	Longitudinal	F <sub>max</sub> (N/50 mm)		492 ± 15	
Besistancia e la temperatura	Longitudinal	ε <sub>Fmax</sub> (%)		36,2 ± 0,9	
Resistencia a la temperatura	Transversal	F <sub>max</sub> (N/50 mm)		151 ± 5	
	Transversal E <sub>Fmax</sub> (9		o)	217,9 ± 7	
Resistencia al agua		Categoría	3		
Resistencia a los álcalis		Categoría	1		



CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Resistencia a la abrasión	No relevante
Resistencia de las juntas	No evaluada
Flexibilidad	No evaluada
Requisito Bá	ásico 4: Seguridad en uso
Deslizamiento	No relevante
Limpieza	No relevante
Espesor (mm)	0,51±0,01



## 4. Sistema aplicado para la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP), con referencia a su base legal

De acuerdo con la Decisión de la Comisión Europea 2003/655/EC, el Sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de Prestaciones, excepto para usos sujetos a regulación en cuanto a reacción al fuego es el sistema 2+. Para usos sujetos a regulación respecto a la reacción al fuego, el sistema EVCP aplicable es el Sistema 4.

Los sistemas EVCP están descritos en el Reglamento Delegado (EU) No 568/2014 que modifica el Anexo V del Reglamento (EU) No 305/2011).

### 5. Detalles técnicos necesarios para la implementación del Sistema EVCP, según lo previsto en el EAD de aplicación

Los detalles técnicos necesarios para la implementación del Sistema de EVCP se establecen en el Plan de Control depositado en Tecnalia Research & Innovation, Plan de Control con el que debe estar de acuerdo el Control de Producción en Fábrica.

El Plan de Control es una parte confidencial de la ETA y accesible solo para el Organismo u Organismos involucrados en el proceso de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.

Emitido en Azpeitia, el 29 de enero de 2025

Innovation and Conformity Assessment Point Tecnalia Research & Innovation

Wigue Mateos

ETA 24/1123, versión 1, emitido el 29/01/2025 – página 7 de 13



### Anexo 1: Fichas técnicas de los componentes

## FICHA TÉCNICA ECODRY50



### Descripción

Lámina eco-responsable para la impermesbilización bajo pavimento de pequeñas cubiertas planas transitables (balcones y terrazas) y de baños, paredes y auelos en zonas húmedas interiores. Está compuesta por una membrana polimérica de poliolefinas termoplásticas de altas prestaciones CPE (EVA-based Circular Polymer), resultante de la transformación y tratamiento de materias primas de economía circular, y extrusionada sobre fibras de poliéster.



Descripción	Presentación
ECODRY50 450	Rollo de 1,5 m x 30 m (45 m²)
ECODRY50 30	Rollo de 1,2 m x 30 m (36 m²)
ECOORY50 75	Rollo de 1,5 m x 5 m (7,5 m²)
ECODRY50 5	Rollo de 1,2 m x 5 m (6 m²)
	ECODRY50 450 ECODRY50 30 ECODRY50 75



CARACTERÍSTICAS	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Longitud	EN 1849-2	m	MDV: -0 % y +5 %	5 y 30
Anchura	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % y + 1 %	1,1,2 y 1,5
Pasq	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5 % y + 10 %	335
Espesor	EN 1840-2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	0,52
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLVg≤50	50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLV p s 10	10
Defectos visibles	EN 1850-2		35	PASA
Estabilidad dimensional	EN 1107-02	%.	MLV L s -0,2 MLV T s -0,7	L = -0,2 T = -0,7
Estabilidad dimensional a elevada temperatura	ASTM D1204-2014	%	<0.7	70°C L=0,028 T=0,024 -26°C L=-0,029 T=0,018

DATOS TÉCNICOS	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Fig. 11.11	EN 1028 Mat. B			PASA
Estanquided al agua	ASTM D4068-2017			TOTALMENTE ESTANCA
Alargamiento	EN 12311-2 Met. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Resistancia al impacto	EN 12601	mm	MLVT ≥ 200	200
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mot. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Resoción al fuego	EN 12501-1	Euroclases		E
Resistancia de	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
los solapas	ASTM D751-2006	lbs./2"	16 (minimo requerido)	49,16
Apaistoncia a la tracción	EN 12311-2 Mot. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
1 to move a switchistered b	ASTM D751-2006	PSI	170 (minimo requerido)	L=3847.9 T=1215.5
Capacidad de puentao de fisuras	UNE EN 1062-7 Met. C			Categoria 3
Resistancia a los alcalis	UNE EN 1847			Catagoria 1
Resistencia a hongos y microorganismos	ANSI A118.10-2014			CUMPLE
Efectos de los productos químicos	12-97-11-97-00-27/17/19			F-FF-T-III DECE

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE SUSTANCIAS PELIGROSAS



responsible websrproofing

Facha última actualización: 03/11/2022



## ECODRY BANDA



#### Producto

Lámina flexible de poliolefinas para impermeabilización.

### Descripción

Lâmina ECODRY50 présentada en forma de bandas para el tratamiento de los encuentros con paramentos verticales y horizontales, y en la realización de uniones a cubrejunta. De uso en la impermeabilización con láminas ECODRY50, ECODRY80, ACU200 y ECODRY120. Admite sellado con adhesivo especial para juntas SEAL PLUS. Este producto complementario de la lines ECODRY es compatible con todas las láminas ECODRY (ECODRY50, ECODRY80 y ECODRY120), para la impermeabilización de cubiertas.

506351776	ECODRY BANDA 13X30	Rollo de 12,7 cm x 30 m (1ud.)
506352896	ECODRY BANDA 13X5	Rollo de 12,7 cm x 5 m (Iud.)
5063517B3	ECODRY BANDA 30X30	Rollo de 30 cm x 30 m (1ud.)
508352902	ECODRY BANDA 30X5	Rollo de 30 cm x 5 m (1ud.)
506352004	ECODRY BANDA 50X30	Rollo de 50 cm x 30 m (1ud.)



LAMINAE CODRY50		CE	EPD	A SERVICE - ACCUS AND TO SERVICE STATE OF SERVICE STATE OF SERVICE SER
Carecterísticas	Ensayo	Unided	Tolerancia	Valor
Paso	EN 1840-2	g/m²	MDV: -5 % y + 10 %	335
Espesor	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	0,52
Estanquidad al agua	EN 1928 Mát. B			PASA
Resistencia a la trección	EN 12311-2 Môt. A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Alargamiento	EN 12311-2 Một. A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L=25 T=200
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Resistancia al impacto	EN 12601	mm	MLVT ≥ 200	200
Resistancia a a carga estáfica	EN 12730 Mát. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	ªC	MLV ≈ 40	-40
Resoción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		E
Longitud	EN 1848-2	m	MDV: -0 % y +5 %	30
Anchura	EN 1848-2	om	MDV: -0,5 % y + 1 %	12,7, 30 y 48
Defectos visibles	EN 1850-2			PASA
Rectitud	EN 1849-2	mm	MLV g s 50	50
Planeidad	EN 1848-2	men	MLV p s 10	10
Estabilidad dimensional	EN 1107-02	%	MILV L s -0,2 MLV T s -0,7	L=-0,2 T=-0,7

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

### Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.





Ültima actualisación: 23/04/2024



# FICHA TÉCNICA ECODRY CORNERIN ECODRY CORNEROUT







ECODRY CORNERIN

KNEKIN

Descripción

Refuerzo impermeable ECODRY 50 con esquina termoformada para outbrir ângulos interiores y exteriores de 90°.

Estos productos complementarios de la línea ECODRY son compatibles con todas las láminas ECODRY (ECODRY 50, ECODRY 80 y ECODRY 120), para la impermeabilización de cubiertas.

Referencia	Descripción	Presentación	
596351912	ECODRY CORNERIN	2 uds. por bolsa	
596351929	ECODRY CORNEROUT	2 uds. por bolsa	

LAMINAECODRY50		CE mm	D * **********************************	
Características	Ensayo	Unided	Tolerancia	Valor
Peso	EN 1849-2	g/m²	MDV: -5 % y + 10 %	335
Espesor	EN 1840-2	mm	MDV: -5 % y + 10 %	0,52
Estanquidad al agua	EN 1028 Mét. B	55.002	- 00.400 L0 0.00 L0 100 C 10	PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Mét A	N/50 mm	MLV L ≥ 450 MLV T ≥ 150	L = 450 T = 150
Alargamiento	EN 12311-2 Mét A	%	MLV L ≥ 25 MLV T ≥ 200	L = 25 T = 200
Resistencia de los solapes (cizalla)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 600	600
Resistencia al impacto	EN 12601	mm	MLVT≥200	200
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét. B	Ка	MLV ≥ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		E
Longitud	EN 1848-2	m	MDV: -0 % y +5 %	ver cotes en imagen
Anchure	EN 1848-2	om	MDV: -0,5 % y + 1 %	ver cotas en imagen
Defectos visibles	EN 1850-2		5-7-1	PASA
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLVps10	10
Estabilidad dimensional	EN 1107-02	%	MLV L s -0,2 MLV T s -0,7	L=-0,2 T=-07

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

### Conserveción

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.

responsible websrproofing

Fecha ditims actualización: 23/04/24

1/2







### Descripción

Achesivo elástico espatulable a base de poliuretano silanizado, para la realización de juntas y sellado de láminas revestech. Monocomponente, exento de disolventes isocianatos y siliconas, con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles, respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

Referencia	Descripción	Presentación	
544010670	SEALPLUS 6	Bota de 6 kg	
		RENDIMIENTO Rendimiento préctico de un bote de 6 kg = 40-45 m² de superficie. Rendimiento teórico de 1 kg = 7-7,5 metros lineales de junta.	
			SEAL PLUS 6
544012959	SEALPLUS 0600	Bligter de 600 ml	-
		RENDIMIENTO Rendimiento práctico de un blister 800 ml = 5-6 m² de superficie. Rendimiento teórico de 800 ml = 5,5-6 metros lineales de junta.	
Característica			
Aspecto pasta	color roble/nogal		
Envase bote 6	kg / Blister 600 ml		
Conservación	= 12 meses on el enva	se original sin abrir	
Advertencias:	proteger de las helada	is, evitar insolación directa y fuentes de calor	
Temperaturas	limite de aplicación de	a +10°C a +35°C, con humedad relativa < 80%	
Tiempo abient	o ≈ 60 min a 23°C, cor	n humedad relativa 50%	
Transitabilidad	ie de 12 ha 24 h	- Inches personality	

Características producto	Método de enseyo	Unidad	Valor
Densided	UNE-EN 542	g/cm*	1,60-1,64
Carge a la rotura	DIN 53504	N/mm²	<2
Elongación a la rotura	DIN 53504	96	200-400
Dureza Shore A	DIN 53506	SHOREA	45-58
Resistencia térmica		*0	De-20 a+80

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones específicas de la obra: temperatura y absorción del soporte

### Modo de empleo

Puesta en senácio e 3 días

Aplicar con guantes el adhesivo SEALPLUS uniformemente con la espátula adecuada en ambos lados de la junta y rematar por el exterior de la miama, asegurándose que se realiza la presión suficiente para el perfecto sellado. El producto aplicado no debe quedar expuesto a la radioción UV durante más de una semana.

### Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 40°C. Proteger de la exposición directa a la luz.



responsible websrproofing

Fecha última actualización: 03/11/2022

1/1








### Producto

Lámina termosoldable formada por un adhesivo de poliuretano con ambas caras revestidas de fibras de poliester.

Caracteristicas	Unidad	Valor
Medidas	mm	Verabajo
Temperatura de reblandecimiento	°C	62-66
Temperatura de proceso	°C	130-160

### Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.





responsible websrproofing

Leet updated: 06/11/2014

1/1







### Descripción

Cinta de polibuteno para el sellado de juntas.

CARACTERÍSTICA	Método de ensayo	Unidad	Valor
Espesor	ASTM D-3652	mm	0,8
Peso /	EN 1849-2	g/m²	50
Estanquida d	EN 1928 + EN 1847		PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2	N/mm²	L×4 T×4
Elong ación a rotura	EN 12311-2	×	L≥50 T≥50
Adhesión al acero	ASTM D-3330	N/cm	×1.
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	150
Resistencia a la oarga estática	EN 12730 Método B	kg	< 5
Resistencia a l rasgado	EN 12310-2	N	L≥40 T≥60
Fuerza de unión	EN 12317-2	N/am	≥ 240
Fuerza de adherencia	ASTM D-6195	N	h 33
Factor de resistencia a la humedad	EN 1931	μm	170000
Rango de temperatura de aplicación	INTERNO	*c	[+5°C,+35°C]
Rango de temperatura de servicio	INTERNO	*C	[- 20 °C, + 80 °C]

responsible waterproofing

Feche última actualización: 28/01/2025